



Výrobce	:	SILNICE GROUP a.s.
Sídlo	:	Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
IČ	:	62242105
Rok v němž bylo označení přiděleno	:	09
Číslo certifikátu	:	1517 – CPD - 08067
Číslo notifikované osoby	:	AO 205

Číslo evropské normy	:	ČSN EN 13108-1
Popis výrobku	:	Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy
Označení podle normy	:	ACL 22 S ; 50/70
Doplňkové označení	:	ACL 22 S 50/70 20% R-mat
Identifikace obalovny	:	Obalovna Měcholupy
Identifikační číslo směsi	:	AC 15

**INFORMACE O PŘEDEPSANÝCH PARAMETRECH (VLASTNOSTECH)
– VŠEOBECNÉ A EMPIRICKÉ POŽADAVKY**

		Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-003/09	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
			min.	max.
Mezerovitost		4,9% obj.		
- Maximální	V_{max}		---	6,0%
- Minimální	V_{min}		4,0%	---
Mezerovitost směsi kameniva	VMA_{min}	17,2%	---	---
Stupeň vyplnění mezer	VFB	71,4%	---	---
Obsah rozpustného pojiva	B_{min}	4,8%	4,0%	---
Obsah rozpustného pojiva	B_{vol}	12,3%	9,2%	---
Stabilita podle Marshalla	S	-----	---	---
Přetvoření podle Marshalla	F	-----	---	---
Míra tuhosti	S/F	-----	---	---
Poměr pevností v příčném tahu	ITSR	84%	80%	---
Poměrná hloubka koleje	PRD_{AIR}	2,0%	---	3,0
Přírůstek hloubky koleje	WTS_{AIR}	0,03	---	0,05
Tloušťka vrstvy		60 - 90 mm	---	---
Maximální podíl DTK nebo STK ve směsi kameniva		jen drcené		jen drcené
Mezní hodnota teploty asf. směsi		140-180°C		
Teploty asfaltové směsi při rozprostírání		140°C (40-70mm) 120°C (70-100mm)		
přísady:	R-mat (32 RA 0/16 F1)			
podíl v % hmotnosti:	20,0			
obsah pojiva	%hm. 4,6			

	Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-003/09	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
		min.	max.
Zrnitost (propad) :			
Síto 31,5 mm	100%	100	100
Síto 22,4 mm	96 %	90	100
Síto 16,0 mm	78 %	72	84
Síto 11,2 mm	64 %	---	---
Síto 8,0 mm	56 %	48	62
Síto 4,0 mm	39 %	---	---
Síto 2,0 mm	30 %	24	36
Síto 1,0 mm	21 %	---	---
Síto 0,5 mm	14 %	---	---
Síto 0,25 mm	9 %	---	---
Síto 0,125 mm	7 %	4	12
Síto 0,063 mm	5,2 %	3	9
Propad nomin.sítem D	D _{nomD}	64%	0
Propad < 2 mm	d<2	30%	24
Propad <0,063 mm	d<0,063	5,2%	3

V Praze, dne 23.2.2009

